



Esab OK TIGROD 308L Drut spawalniczy TIG -5kg

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/1814>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Niepowlekane pręty odporne na korozję do spawania metodą TIG austenitycznych stali chromowo-niklowych typu 18%Cr, 8%Ni. Spoiwo OK Tigrod 308L cechuje dobra odporność na korozję ogólną. Niewielka zawartość węgla czyni je szczególnie przydatnym w sytuacjach, w których występuje ryzyko korozji międzykrystalicznej. Spoiwo to jest szeroko używane w przemyśle chemicznym i spożywczym, jak również do spawania rurociągów, rur i kotłów. Spoiwo odpowiednie do łączenia stali nierdzewnych typu 18% Cr-8% Ni z niską zawartością węgla oraz stabilizowanych Nb tego samego rodzaju, pracujących w temp. do 350°C. Może być także używane do spawania stali chromowych za wyjątkiem środowiska o dużej zawartości siarki.

Klasyfikacje:	W 19 9 L, EN ISO 14343-A, Wire Electrode, ER308L, SFA/AWS A5.9, Wire Electrode, ~1.4316, Werkstoffnummer, Wire Electrode
Dopuszczenia:	CE, EN 13479, CWB, ER308L, DNV-GL, VL 308 L (I1), NAKS/HAKC, 1.6MM-2.4MM, VdTÜV, 04269

Potwierdzenia są uzależnione od lokalizacji zakładu produkcyjnego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą ESAB.

Rodzaj stopu:	Austenitic (with approx. 8 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Low C
----------------------	--

Analiza stopiwa

Udarność Charpy V

Deklaracja zgodności	Temperatura testu	Udarność KV
As welded	20 °C	170 J
As welded	-80 °C	135 J
As welded	-196 °C	80 J

Typowe właściwości mechaniczne

As welded

Granica plastyczności	Wydłużenie względne	Wytrzymałość na rozciąganie
480 MPa	36 %	610 MPa

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl