



## Oerlikon CARBOFIL A350 Drut do napawania

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6009>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

Miedziowany drut lity do utwardzającego napawania warstw narażonych na znaczne zużycie o składzie chemicznym 0.6C1.6Mn0.9Cr, średniej twardości 350 HB - w zależności od stopnia wymieszania z podłożem oraz parametrów procesu napawania.

- Napoina charakteryzuje się odpornością na ścieranie i dynamiczne obciążenia uderowe, jest obrabialna poprzez skrawanie. Znajduje zastosowanie przy napawaniu szyn i rozjazdów kolejowych, osi i wałów, rolek i walców oraz ogni w gąsienic itp.
- Jako gaz osłonowy zaleca się stosowanie mieszanki Ar+CO<sub>2</sub>.

Nowy kod	Nazwa	Średnica [mm] x Długość [mm] x Opakowanie
W000283291	DRUT SPAWALN. CARBOFIL A 350	1.2X0015XBS300XP

Klasyfikacja	
EN	14700: S Fe2
DIN	8555: MSG 2-GZ-350P

Dopuszczenia	Oznaczenie
DB	•

CE

### Skład chemiczny (wartości typowe w %)

	C	Mn	Si	Cr
Drut	0.7	2.0	0.5	1.0
Stopiwo (*)	0.6	1.6	0.4	0.9

(\*) 82% Ar+18% CO<sub>2</sub>

### Własności mechaniczne stopiwa

Obróbka cieplna	Twardość
Bez obróbki cieplnej (*)	325-380 HB

(\*) 82% Ar + 18% CO<sub>2</sub>

### Gaz osłonowy – według EN ISO 14175: M20, M21, M24

#### Przechowywanie

Przechowywać w suchym pomieszczeniu.

#### Polaryzacja oraz pozycje spawania

DC+



**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

#### Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

#### Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

#### Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl